

S2000

1K WASH PRIMER

SYROX™

PRODUCTOMSCHRIJVING:

De S2000 1K Wash Primer is een zure primer uit het compacte Syrox laksysteem. Dit product is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kaal metaal en biedt een zeer goede bescherming tegen corrosie.



KENMERKEN:

- GESCHIKT VOOR GEBRUIKT ONDER SYROX S3020 EN S3060 GRONDLAKKEN
- BIEDT EEN PRIMA HECHTING
- BEVAT GEEN ZINKCHROMAAT
- CORROSIEBESCHERMING

PRODUCTEN

- S2000 1K WASH PRIMER
- S8000 THINNER



SYROX LAKSYSTEEM

BLANKE LAKKEN:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR

BASISLAK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT


GRONDLAAG:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

S2000 1K WASH PRIMER

ONDERGROND EN OPPERVLAK VOORBEHANDELING



- Gereinigd en geschuurd staal plaat, galvanisch verzinkte plaat en zacht aluminium
- Aangeschuurde fabrieks grondlak
- Goed geschuurd oud en origineel lakwerk (behalve thermoplastisch lakwerk)
- Ondergronden voorbehandeld met S1000 UNIVERSAL PUTTY en daarna geschuurd

PRODUCT MIX



Op volume: 2 : 1
Op gewicht (g): 100 : 39

met S8000 THINNER bij 20°C.

VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(c)(780)760. De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximaal 760 g/l

VERWERKING



Compliant, HVLP*
Spuitopening 1,3 - 1,5 mm
Spuitedruk: 1.5 - 2.0 bar ingangsdruk / HVLP max. 0.7 verstuivingsdruk
*Zie instructies fabrikant!



1 laag
Aanbevolen laagdikte: 10 - 15 µm



Uitdamp tijd: 10 - 15 min. bij 20°C

DROGING



Overspuitbaar met:
S3020-S3060
SANDING SURFACER

SCHUURBAAR



OF



5 min. bij 50% vermogen (korte golf)

OVERSPUITBAARHEID



- Met S3020-S3060 SANDING SURFACERS

TECHNISCHE OPMERKINGEN



- Niet verder bewerken met polyester producten. Niet aan te bevelen over 1K primers, wash primers, thermoplastische onderlagen en thermoplastische aflakken
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk

S2000 1K WASH PRIMER



VEILIGHEID

- Dit product is geïndiceerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP)
- Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie
- Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking

Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.