

# BASISLAK

## SYROX WATERBORNE BASECOAT

# SYROX™

### PRODUCTOMSCHRIJVING:

De Syrox Basecoat behoort tot het compacte Syrox laksysteem. De watergedragen basislak is een nieuwe Europese technologie. Dit betekent: toepassing is makkelijk, bekend en levert prima resultaten. De speciaal ontworpen flessen moeten alleen even met de hand worden geschud voor gebruik. Dankzij de speciale doseerdeksels en het niveaувenster, kunnen de schadeherstellers de producten tot de laatste druppel gebruiken. Door Syrox Basecoat en zijn kleurentools te gebruiken verkrijgt men een nauwkeurige kleurovereenstemming. De kleurendatabank biedt Syrox-gebruikers toegang tot meer dan 70.000 kleurformules.



### KENMERKEN:

- 2.5 LAAGS NAT-IN-DROOG TOEPASSING
- GEBRUIKSKLAAR; EENVOUDIGE MENGVERHOUDING VOOR ALLE KLEUREN
- NAUWKEURIGE DOSERING
- MAKKELIJK UIT TE SPIJTEN; ZEER BEPERKTE 'OVERSPRAY'
- GOEDE VERTIKALE STABILITEIT

### PRODUCTEN

- S100-S940 WATERBORNE BASECOAT



## SYROX LAKSYSTEEM

### BLANKE LAKKEN:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR

### BASISLAK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

### GRONDLAAG:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### ONDERGROND



#### GESCHIKTE ONDERGRONDEN

- Volledig uitgeharde, intacte en licht aangeschuurde fabrieks- of oude laklagen
- Met een vullende grondverf of grondlak behandeld oppervlak

#### GESCHIKTE MATERIALEN

- Afhankelijk van het object en de ondergrond, volgens onze systeemaanbeveling



#### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

- Grondig reinigen van originele of oude laklaag en grondlak. Droog schuren met excentrisch roterende schuurmachine en stofafzuiging, grofte P500-P600, of nat met grofte P800 - P1000
- Voor verdere behandeling, nogmaals reinigen met Syrox S9000 Hydro Cleaner

### PRODUCT MIX



Zorg ervoor dat de flessen goed geschud worden voor het mengen van de kleuren



20 % S940 Basecoat thinner (voor alle kleurformules)



1 week / 20°C



Opgeslagen materiaal dient voor gebruik goed opgeroerd te worden

### VERWERKING



Compliant, HVLP\*  
Spuitopening: 1,2 - 1,3 mm  
Spuitedruk: 1,8 bar ingangsdruk / HVLP: 0.7 bar verstuivingsdruk  
\*zie instructies fabrikant



Enkele lagen tot dekking is bereikt  
Aanbevolen laagdikte: 10 - 25 µm



Tussenuitdamping: tot mat  
Einduitdamp tijd: tot mat

VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(d)(420)420. De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB d) in gebruiksklare vorm is maximaal 420 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximaal 420 g/l

### TECHNISCHE OPMERKINGEN



- Na het uitdampen van de eindlaag, kan indien gewenst een druppel/effect laag aangebracht worden met een verminderde druk van 1.0-1.5 bar en met een licht toenemende afstand tot het object om een effect en kleurpositie te behalen.
- zorg voor een korte uitdamp tijd van de druppel/effect laag alvorens met 2K Clear coat over te spuiten



- Vorstvrij! Opslagtemperatuur +15°C tot +25°C.  
Optimale opslagtemperatuur ong. +20°C.  
Korte termijn opslag (enige dagen) bij +5°C tot +35°C is mogelijk

### Uitspuiten.

#### UITSPUITPROCES VOOR 2-LAAKS KLEUREN (INSIDE OUT METHODE)

**STAP 1:**

- Breng de 1e laag basislak aan
- Uitdampen tot mat

**STAP 2:**

- Breng de 2e laag basislak aan
- Uitdampen tot mat

**STAP 3:**

- Breng 1 – 2 druppel/effect lagen aan met 1.0 - 1.5 bar druk
- Uitdampen tot mat

#### UITSPUITPROCES VOOR 3-LAAGS KLEUREN (INSIDE OUT METHODE)

##### GROND KLEUR

**STAP 1:**

- Breng de 1e laag grondkleur aan
- Uitdampen tot mat

**STAP 2:**

- Breng de 2e laag grondkleur aan
- Uitdampen tot mat

**STAP 3:**

Breng indien noodzakelijk – alleen wanneer het aangrenzende deel is afgeplakt en/of dekking niet bereikt is - een volgende lichte laag grondkleur aan bij een gereduceerde druk van 1.0 - 1.5 bar in het aangrenzende gebied en laat uitdampen (bij voorkeur 5 – 10 min. geforceerde droging bij 60 - 65°C)

##### EFFECT KLEUR

**STAP 1:**

- Breng de 1e laag basislak aan over de gedroogde grondkleur
- Uitdampen tot mat

**STAP 2:**

- Breng de 2e laag basislak aan
- Uitdampen tot mat

**STAP 3:**

- Breng 1 – 2 druppel/effect lagen met 1.0 - 1.5 bar druk aan
- Uitdampen tot mat

### Veiligheid



- Dit product is geclassificeerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP).
- Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie.
- Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.