

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

SYROXTM

PRODUCTOMSCHRIJVING:

De S1000 Universal Polyester Putty is een no-nonsense plamuur die behoort tot het compacte Syrox laksysteem. Dit product heeft een goede hechting op de meest voorkomende ondergronden van voertuigen.



KENMERKEN:

- VLOTTE TOEPASSING; ZORGT VOOR EEN VLAKKE ONDERGROND
- GEMAKKELIJK TE SCHUREN

PRODUCTEN

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO HARDENER PASTE RED



SYROX LAKSYSTEEM

BLANKE LAKKEN:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR

BASISLAK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT


GRONDLAAG:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

SUBSTRATE AND SURFACE PREPARATION



- Staal, galvanisch verzinkte plaat of zacht aluminium, gereinigd en geschuurd
- Goed geschuurd en gereinigd oud en origineel lakwerk
- 2K-Surfacer / 2K-Primer Surfacer, goed geschuurd en behandeld
- OEM primer (e-coat), fijn geschuurd en grondig gereinigd
- Met glasvezel versterkte polyester ondergronden, losmiddelvrij, gereinigd en geschuurd

PRODUCT MIX



- Met BPO HARDENER PASTE RED:
- 2% bij 15-25°C
 - 1% bij > 25 °C



- 5 - 6 min. / 20°C (met 2% BPO HARDENER PASTE RED)

VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(b)(250)250. De Europese grenswaarde voor dit product (productcategorie IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximaal 250 g/l

VERWERKING



Met een plamuurmes

DROGING



OF



2-3 min op 50% vermogen (korte golf)

SCHUREN



Droogschuren met P80 - P240

OVERSPUITBAARHEID



Met een 2K grondlak vervolgens overspuiten met aflak

TECHNISCHE OPMERKINGEN



Niet aan te bevelen over 1K primers, wash primers, thermoplastische onderlagen en thermoplastische aflakken

VEILIGHEID



- Dit product is geclassificeerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP)
- Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie
- Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.