

S5100

AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT



PRODUCTOMSCHRIJVING:

De S5100 Air Dry Clear van het compacte Syrox laksysteem is de eenvoud zelve. Het is samengesteld voor het herstellen van krasbestendige lakoppervlakken en is ideaal voor kleine en middelgrote reparaties – van 1 tot 4 delen. De Air Dry Clear is veelzijdig genoeg om te worden gebruikt voor spot repairs, indien gemengd met S8100 Blending Thinner.



KENMERKEN:

- CABINEDROGING IS NIET NODIG; DIT BEPERKT DE ENERGIEKOSTEN
- POETSBAAR NA MINDER DAN EEN UUR
- EENVOUDIGE MENGVERHOUDING 2:1 – GEEN VERDUNNER OF ADDITIEVEN NODIG
- GOEDE VERTIKALE STABILITEIT

PRODUCTEN

- S5100 AIR DRY CLEAR
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD



SYROX LAKSISTEEM

BLANKE LAKKEN:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR

BASISLAK:

- S100 - S940 WATERBORNE BASECOAT

GRONDLAAG:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER

Uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

ONDERGROND



- Syrox® Basecoat
- Basislak
- Alle gereinigde en geschuurde originele fabriekslakken (OEM)



VOORBEREIDING ONDERGROND

- Ondergrond moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

PRODUCT MIX



Op volume: 2 : 1
Op gewicht (g): 100 : 55



- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

90 - 120 min / 20°C

VERWERKING



11-13 s / DIN 4 mm bij 20°C
8-10 s ISO 5 mm bij 20°C



Compliant, HVLP*
Spuutopening: 1,3 - 1,4 mm
Spuiddruk: 1.5 - 1.8 bar ingangsdruk / HVLP: max. 0.7 bar verstuivingsdruk
*Zie instructies fabrikant!



2 spuitlagen nat-in-nat
Aanbevolen laagdikte: 45 – 55 µm



Zonder tussentijds uitdampen

VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(e)(840)596. De Europese grenswaarde voor dit product (productcategorie IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximaal 596 g/l

DROGEN



STOFDROOG



BIJSPUITWERK MET S8100



4 min. 50% vermogen
+ 8 min. 100% vermogen
(korte golf)



- Poetsklaar tussen >20 min – 2 uur na droging (afhankelijk van droogtemperatuur)
- Poetsklaar na spotrepar met S8100 Blending Thinner: Optie 1: IR drying.
Optie 2: Luchtdroging overnacht

TECHNISCHE OPMERKINGEN



- Elastificering is niet nodig!

S5100

AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT



VEILIGHEID

- Dit product is geclassificeerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP).
- Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie.
- Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking..

Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.